

ALFATOP ECO 135

Kontaktní difúzní podstřešní membrána ALFATOP ECO 135

VLASTNOST	JEDNOTKA	HODNOTA
Propustnost vodní páry	[g/m ² /24h]	3000
Reakce na oheň	-	E
Odolnost proti teplotám	[°C]	-40 to +100
Hodnota Sd	[m]	ca. 0,02
Gramáž	[g/m ² (±5%)]	135
Stanovení odolnosti proti pronikání vody	-	W1
Odolnost proti UV záření	[month]	4*
Doba vystavení UV záření	[týden]	4
Pevnost v tahu podélný směr	[N/50 mm]	≥240 (+/-85)
Pevnost v tahu příčný směr	[N/50 mm]	≥155 (+/-85)
Odolnost proti protržení podélný směr	[N]	≥130 (+/-90)
Odolnost proti protržení příčný směr	[N]	≥160 (+/-90)
Velikost rolí	[m]	1,5 x 50 = 75 m ²
Množství na paletě	[rolí]	50

Přednosti:

- Odolnost proti roztržení
- Vodotěsnost > 3000 H₂O
- Vysoká paropropustnost



* Stabilizace UV zářením až po dobu 4 měsíců na základě umělého stárnutí provedeného v laboratoři v závislosti na podmínkách průměrného slunečního záření pro klima ve střední Evropě.