

Alfabutyl[®]

Obojstranná páska na báze butylu, bez obsahu rozpúšťadiel, so separačnou vrstvou zo silikónového papiera

Výhody:

- vysoká priľnavosť • vodeodolnosť
- jednoduché použitie • UV odolnosť

**Technické údaje:**

Parameter	Hodnota
Materiál	Termoplastický syntetický kaučuk IIR / PIB.
Šírka	15 mm
Dĺžka	25 mb
Hrúbka	1 mm
Hustota	1,71 ± 0,05 g/cm ³
Farba	Sivá
Šírka separačnej vrstvy	20 mm
Priľnavosť	>25 (36 ± 10) N/24 mm (180o, 300 mm/min)
Tepelná odolnosť	od -40°C do +90°C
Odolnosť voči starnutiu	Dobrá, rovnako v horúcom a vlhkom prostredí.
Balenie	20 roliek v krabici, 30 krabíc na palete.

Použitie:

Páska je určená pre spájanie a utesnenie strešných membrán a fólií, stavebných fólií, parozábran, ako aj základových fólií. Účinne spája fóliu s plastmi, betónom, tehľami alebo kovovými prvkami. Odporúčané pre použitie pri dokončovacích prácach okolo komínov a ďalších prvkov vyčnievajúcich nad úroveň strechy. Pri aplikácii so základovou fóliou páska zaisťuje, že presahy sú tesne uzavreté a chránené pred prenikaním podzemnej vody. Je ideálna pre utesnenie medzier. Môžete ju tiež použiť ako ochranu pred koróziou medzi kovovými prvkami.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.



Skladovanie / transport:

Rolky by mali byť skladované v suchom prostredí bez vlhkosti s teplotou pod 25 ° C, chránené pred UV žiarením. Upozorňujeme, že butyl je elastická látka, ktorá sa môže ľahko deformovať. Odporúča sa uchovávať ich v pôvodnom uzavretom balení. Neukladajte žiadne ťažké predmety na krabice, pretože môžu spôsobiť poškodenie krabice aj samotných pásov. Prepravovať v uzavretých vozidlách chrániacich tovar pred poškodením. Tovar by mal byť chránený pred chemickými látkami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel, pretože tieto môžu znížiť technické parametre produktu, alebo ho trvale poškodiť.

Ďalšie informácie:

Aplikujte na suchý, čistý povrch zbavený všetkých nečistôt a mastnoty. Pred použitím odstráňte obal, odviňte pásku v potrebnej dĺžke a aplikujte pritlačením na povrch. Odstráňte separačnú papierovú pásku. Majte na pamäti, že butyl je termoplastická substancia. To znamená, že pri nízkych teplotách tuhne a pri vysokých mäkne. Ak počas aplikácie zistíte, že páska je príliš tuhá je potrebné ju ohriať. Ak je naopak príliš mäkká je potrebné ju dať na určitú dobu do chladnejšieho prostredia aby stuhla.

Pri manipulácii s Alfabutyl páskami, použite obdobné preventívne opatrenia, ako s inými chemickými látkami:

- vyhnúť sa kontaktu s potravinami a nápojmi,
- vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami,
- kontakt s horúcimi látkami môže spôsobiť popáleniny,
- po práci s páskou si dôkladne umyte ruky.

V prípade nechceného ušpinenia povrchov, navrhujeme použiť na vyčistenie prostriedky z technického benzínu.

Výrobok podlieha záruke za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzuje si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade, že uvedené pokyny neboli dodržané.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

Dátum aktualizácie: 5/2024

www.anavek.sk