



Jednostranná páska vyrobená z polyetylénovej fólie vystuženej polyesterovým vláknom a akrylátového disperzného lepidla. Určená pre lepenie a opravy strešných membrán a fólií, ako aj ostatných stavebných materiálov na plastovej báze. Lepiaci povrch je chránený silikónovým filmom.

• **Výhody:**

- vysoká priľnavosť
- neobsahuje rozpúšťadlá
- polyesterová výstuž



Technické údaje:

Parameter	Hodnota
Materiál	Polyetylén, polyesterová výstuž, lepidlo na báze akrylátovej disperzie
Šírka	50 mm
Dĺžka	25 mb
Hrúbka	0,30 -0,33 mm
Hmotnosť lepidla	210 g/m <sup>2</sup>
Priľnavosť	≥40 N/25 mm
Predĺženie	≥25 N/25 mm; 100%
Teplota použitia	Od - 5°C. Odporúčané + 5°C
Tepelná odolnosť	-40°C do +80°C
Lepiaca sila	Výborná
Odolnosť voči pôsobeniu vodnej pary	Veľmi vysoká
Odolnosť voči starnutiu	Veľmi vysoká
UV odolnosť	Odolné
Balenie	krabica – 12 rolí, 60 krabíc na palete – 720 rolí
Skladovanie	V suchom prostredí, v originálnom balení

*Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.*

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: [www.anavek.sk](http://www.anavek.sk).

**Použitie:**

Páska je určená pre lepenie a spájanie plastov s produktmi na báze polypropylénu a polyetylénu, papierových kartónov, dreva, kovových prvkov, sadrokartónu alebo kameňa. Účinne lepí zakrivené plochy. Odporúča sa pre opravy všetkých druhov poškodení, ako sú diery, rezy a inštalačné prestupy.

**Skladovanie / transport:**

Výrobok by mal byť skladovaný pri izbovej teplote na suchom krytom mieste, bez vlhkosti a chránené pred UV žiarením, v pôvodnom nepoškodenom a uzavretom obale. Rolky by mali byť prepravované v uzavretých dopravných prostriedkoch. Mali by byť zabezpečené pri preprave takým spôsobom, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Výrobok by mal byť chránený pred chemickými látkami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel, pretože tieto môžu znížiť technické parametre produktu, alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok podlieha záruke za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade, že uvedené pokyny neboli dodržané.

*Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.*

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: [www.anavek.sk](http://www.anavek.sk).

Dátum aktualizácie: 5/2024

***www.anavek.sk***